



## PANELTACK

### ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ

#### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

##### ПЕРЕВАГИ

- Для панелей HPL (High Pressure Laminate), зокрема Trespa Meteon та Max Exterior
- Швидкий і простий монтаж
- Сертифікований за стандартом КОМО
- Сертифікований за ETA

##### ОПИС ПРОДУКТУ

**Bostik Paneltack** - це вологоотверджуваний, високоеластичний клей на основі SMP (Silyl Modified Polymer), спеціально розроблений для приклеювання облицювальних панелей HPL (High Pressure Laminate).

##### ЗАСТОСУВАННЯ

Приклеювання облицювальних панелей для фасадного облицювання, фасцій, підшивок, навісів і парпетів.

##### ОСОБЛИВОСТІ

- Не містить розчинників та ізоціанатів.
- Тривала висока еластичність з оптимальним розподілом напружень.
- Також придатний для приклеювання великих HPL-панелей до дерев'яних рейок.
- Відмінна механічна міцність.
- Добра стійкість до вологи та атмосферних впливів.
- Просте та швидке закріплення.

##### ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Будь ласка, звертайтеся до інструкцій з монтажу для конкретних облицювальних панелей.

На ринку представлено широкий асортимент систем облицювальних панелей, кожна з яких має свої індивідуальні характеристики. Тому компанія Bostik тісно співпрацює з провідними виробниками облицювальних панелей для узгодження клейової системи з конкретними панелями. Для ряду облицювальних панелей доступна детальна інструкція з монтажу з конкретною інформацією щодо відповідних панелей.



##### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	MS
Кількість компонентів	1
Тип	еластичний
Консистенція	гладка, однорідна паста
Твердість за Шором А	50 (DIN 53505 3 с)
Щільність	1.51 г/мл (ISO 1183-1)
Утворення плівки (початок)	15 хв (за +23 °C / 50 % відн. вологості)
Температурна стійкість	від -40 °C до +90 °C
Температура нанесення	від +5 °C до +40 °C
Міцність на розрив	2,5 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504 S2)
Подовження при розриві	200% (DIN 53504 S2)
Морозостійкість під час транспортування	до -15°C

Ці значення є типовими характеристиками і можуть змінюватися в межах ±3 %

##### ОБМЕЖЕННЯ

- Не придатний для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопрену та бітумних основ.
- Не придатний для постійного впливу води.

##### ОЧИЩЕННЯ

Незатверділий матеріал і інструменти можна очищати за допомогою **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним способом. Руки можна очистити за допомогою **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

##### КОЛІР(И)

- Сірий

## УПАКОВКА

- Картриджі 290 мл – 12 шт. у коробці
- Пакети типу «ковбаса» 600 мл – 12 шт. у коробці

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

В оригінальній нерозкритій упаковці при температурі від +5 °С до +25 °С термін придатності становить до 12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в сухому місці.

## СЕРТИФІКАЦІЯ

- КОМО
- ETA 22/0675
- Вогневі випробування відповідно до EN 13501-1
- Ecodecode EC1Plus
- Французький регламент щодо викидів ЛОС класу A+

## ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням необхідно ознайомитися з Паспортом безпеки продукту та зрозуміти його зміст. Паспорт безпеки доступний через Wercs.

Уся інформація, наведена в цьому документі та в усіх наших інших публікаціях (у тому числі електронних), ґрунтується на нашому поточному рівні знань і досвіду та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документа не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, доведена до відома громадськості або використана будь-яким іншим способом без письмової згоди Bostik. Технічна інформація, наведена в цьому документі, має орієнтовний характер і не є вичерпною. Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, прямі чи непрямі, що виникли внаслідок (редакційних) помилок, неповноти та/або неточності цього документа, зокрема, але не обмежуючись, неповнотою та/або неточністю, спричиненими технологічними змінами або будь-якими дослідженнями, проведеними між датою публікації цього документа та датою придбання продукту. Bostik залишає за собою право змінювати формулювання цього документа. Bostik не може нести відповідальності за будь-які збитки, прямі чи непрямі, що виникли внаслідок використання продукту (ів), описаних у цьому документі. Користувач зобов'язаний перед використанням продукту ознайомитися з інформацією, наведеною в цьому та інших документах, що стосуються продуктів, і зрозуміти її. Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних випробувань з метою підтвердження придатності продукту для запланованого застосування. Ми не маємо впливу на спосіб застосування продукту та/або на будь-які обставини, пов'язані з подіями під час зберігання або транспортування, тому не приймаємо на себе жодної відповідальності за будь-які збитки. Усі поставки здійснюються виключно відповідно до наших загальних умов, поданих до Торгово-промислової палати Нідерландів

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ BOSTIK

Цифрова підтримка  
Bostik.com/

Технічна підтримка  
+31 (0)162 491 000

