

Ґрунт Paneltack

ҐРУНТ ДЛЯ СИСТЕМ ОБШИВКИ ПАНЕЛЯМИ

ПЕРЕВАГИ

- Швидке висихання
- Економічність у використанні
- Ґрунтовка та очищувач в одному

ПРОДУКТ

Ґрунт Paneltack це ґрунтовка для поліпшення адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Попередня обробка певних облицювальних панелей, (анодованого) алюмінію та лакованих поверхонь. Перед використанням перевірте основу на адгезію та можливу ерозію або проконсультуйтеся з компанією Bostik.

ОСОБЛИВОСТІ

- Покращує стійкість адгезії деяких облицювальних панелей та металу.
- Швидке висихання: приблизно 10 хвилин.
- Простий у використанні як «промивний» ґрунт: очищувач та ґрунтовка в одному.
- Економічність у використанні.

СПОЖИВАННЯ

Приблизно 1,5 літра (3 банки) Ґрунту Paneltack потрібно на 100 м² основи для попередньої обробки облицювальних панелей або опорної конструкції.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Зверніться до таблиці склеювання Bostik, щоб визначити, чи є Ґрунт Paneltack правильним засобом для попередньої обробки відповідної облицювальної панелі.

Основа: Основа повинна бути сухою, чистою, без пилу та жиру.

Використання: Нанесіть ґрунтовку безпосередньо з банки на суху, чисту, без ворсу та фарби тканину або паперову серветку.

Ретельно протріть оброблювану поверхню широкими рухами шириною 10-15 см. Замініть тканину або серветку, коли вони забрудняться. Не допускайте забруднення ґрунтовки в банці.

Завжди закривайте банку кришкою відразу після використання. Не обробляйте заздалегідь площу, більшу за ту, яку можна склеїти протягом 6 годин. Уникайте дотику до попередньо оброблених поверхонь, оскільки це може негативно вплинути на адгезію.

Конденсація також може негативно вплинути на адгезію. Не рекомендується наносити ґрунтовку та здійснювати подальше склеювання в умовах високої вологості, наприклад, у густому тумані. Температура застосування: +5 до +30 °С.



Час висихання: Після 10 хвилин висихання (розчинник повинен повністю випаруватися) можна приступати до нанесення клею.

Примітка: Запобігайте забрудненню інших поверхонь (наприклад, лицьової сторони облицювальної панелі) ґрунтовкою. Свіжу ґрунтовку негайно видаляйте за допомогою рідини 1.

СТІЙКІСТЬ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Зберігати в прохолодному (від +5 °С до +25 °С) і сухому місці. Термін придатності після виробництва в закритій упаковці — 12 місяців.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Паспорт безпеки доступний за адресою bostik.com



Технічні дані	
Вміст сухих речовин	приблизно 17%
Щільність	0.76 г/мл
Температура спалаху	+9°C
Час висихання	10 хвилин
Артикульний номер	30022111
EAN-код	8713572602016
Колір	прозорий
Упаковка	банка 500 мл
Кількість в упаковці	6

ГАРЯЧА ЛІНІЯ BOSTIK

Технічна підтримка +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 1717



Bostik BV / Bostik Benelux BV
DDenariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Нідерланди www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Лохрісті, Бельгія
www.bostik.be

NL-2020/04/30

Усі поради, рекомендації, показники та інструкції з безпеки ґрунтуються на ретельних дослідженнях, а також на поточному рівні нашого досвіду, і не є обов'язковими. Незважаючи на те, що під час підготовки цієї документації було вжито всіх можливих заходів обережності, ми не несемо відповідальності за неточності, помилки, друкарські або поліграфічні огріхи. Ми залишаємо за собою право вносити зміни до продукту в будь-який час, коли вважатимемо це необхідним. Оскільки конструкція та стан основи, а також умови, за яких здійснюється застосування, перебувають поза нашим контролем, на підставі цієї документації не може бути прийнята будь-яка відповідальність за виконані роботи. Тому ми рекомендуємо самостійно провести пробне випробування безпосередньо на місці. Усі наші продажі та поставки здійснюються відповідно до наших Загальних умов продажу та постачання..

Бюро перекладів «Київ»
+380 99 039 8195, +380 66 552 7662
E-mail: fors789@ukr.net
www.perevod-kiev.com.ua

Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, офіс 1

м. Київ, Україна

10 лютого 2026 року

Точний переклад оригіналу документу з англійської мови на українську мову виконано кваліфікованим перекладачем Бриштеном Валерієм Валерійовичем, власником диплома магістра серії M18 № 013507, виданого 31 січня 2018 року.

Переклад документа перевірено, його відповідність стандартам підтверджено.

