

PU Fix FC

ШВИДКОЗАСТИГАЮЧИЙ КЛЕЙ НА ПОЛІУРЕТАНОВІЙ ОСНОВІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Має постійну еластичність
- Не стікає, має тиксотропні властивості
- Поверхня не липка, відштовхує бруд

ОПИС ПРОДУКТУ

Bostik PU Fix FC – це однокомпонентний швидкотверднучий клей на поліуретановій основі, що твердне під впливом вологості повітря та має відмінну адгезію до листового заліза, алюмінію, нержавіючої сталі, свинцю, міді, кераміки, скла, деревини та багатьох пластикових поверхонь.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- В автомобільній промисловості, при виробництві автомобілів, фургонів тощо
- При виробництві та монтажі вентиляційних каналів і систем кондиціонування
- Як герметик у місцях з'єднання труб для збору дощової води на дахах та в дощових жолобах
- Для зниження вібрації при з'єднанні металевих листів
- Для забезпечення ізоляції в місцях з'єднання металевих листів
- Використовується для ізоляції зазорів, що пропускають воду, газ, повітря та пил.

ВЛАСТИВОСТІ

- Має постійну еластичність.
- Не стікає, має тиксотропні властивості.
- Поверхня не липка, відштовхує бруд.
- Не дає усадки.
- Легко наноситься за допомогою пістолета та легко розрівнюється.

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ

Поверхні для нанесення мають бути міцними, чистими, сухими, очищеними від мастил та пилу. Непористі поверхні, такі як скло та метал, необхідно повністю очистити розчинником, а також повністю видалити з них фарбу або покривні матеріали.

НАНЕСЕННЯ

- Перед використанням труби зрізається її наконечник і встановлюється пластикова насадка.
- Кінчик насадки зрізається, і туба вставляється в пістолет.
- Клей з поміщеної в пістолет труби наноситься таким чином, щоб уникнути утворення бульбашок повітря.
- Не слід наносити на вологі, промерзлі поверхні або поверхні, що постійно перебувають у воді.

ОЧИЩЕННЯ ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Забруднені місця та використані інструменти необхідно очистити уайт-спіритом (промисловим бензином) або спиртом протягом 10 хвилин.
- Після повного затвердіння очищення можливе лише механічним шляхом.

ПАКУВАННЯ

600 мл фольгована туба ("ковбаса") / 20 шт. у коробці.

ЗБЕРІГАННЯ

- Необхідно захищати від води, морозу та суворих погодних умов.
- Зберігати в прохолодному та сухому місці на дерев'яних піддонах.
- Продукти з відкритою упаковкою слід використати негайно.
- Штабелювати не більше 8 коробок одна на одну.
- За умови дотримання зазначених вище умов зберігання максимальний термін придатності становить 1 рік.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Колір	Чорний
Міцність на розрив (Н / мм ²)	≥ 2,0
Подовження при розриві	≥ 350
Твердість за Шором А	~ 35 - 40 (28 днів)
Щільність (г / см ³)	1,18 ± 0,03
Час висихання поверхні	40 ± 10 хв. (23°C та 50% відн. вол.)
Швидкість затвердіння	Мін. 3 мм / добу (23°C та 50% відн. вол.)
Термостійкість	від -40°C до +90°C
Температура застосування	від +5°C до +40°C

Технічні дані є орієнтовними та отримані за температури повітря +23°C і відносної вологості повітря 50%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Відповідно до загальних будівельних норм та заходів безпеки, під час застосування необхідно дотримуватися правил щодо ризиків (H) та запобіжних заходів (P), визначених у Паспорті безпеки (GBF / SDS).





р-н Меджидієкьой, вул. Огуз, RönesansBiz Plaza, буд.
4А/7, Перший поверх, 34381 Шишли, Стамбул
E-mail: info@bostik.com.tr an Arkema company
www.bostik.com.tr

(Дата: 24.09.2018
Редакція: 000)

Попередження: Компанія BOSTİK несе відповідальність лише за якість продукту; вона не несе відповідальності у випадках використання поза межами рекомендацій щодо місця та/або способу застосування продукту та/або у разі його неправильного використання. Ми не можемо надати гарантію щодо результатів застосування в окремих випадках через велику кількість можливих варіантів використання, а також через умови зберігання та обробки продуктів, які не перебувають під нашим контролем. За необхідності користувач повинен провести власні випробування. Через місцеві нормативи характеристики продукту можуть відрізнятися залежно від країни. Цей технічний бюлетень є дійсним до моменту випуску нового. З публікацією нового бюлетеня попередні технічні бюлетені втрачають чинність. Компанія BOSTİK залишає за собою право вносити зміни до продуктів відповідно до технологічного прогресу. З питань безпеки продуктів слід звертатися до паспорта безпеки матеріалу (GBF / SDS), що містить відповідну інформацію.

2/2

Бюро перекладів «Київ»
+380 99 039 8195, +380 66 552 7662
E-mail: fors789@ukr.net
www.perevod-kiev.com.ua
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, офіс 1

м. Київ, Україна

28 квітня 2026 року

Точний переклад оригіналу документу з турецької мови на українську мову виконано кваліфікованим перекладачем
Бриштеном Валерієм Валерійовичем, власником диплома магістра серії M18 № 013507, виданого 31 січня 2018 року.
Переклад документа перевірено, його відповідність стандартам підтверджено.

