



Den Braven

Технічний лист



Better results through Knowledge

Zwaluw Rust Protection Red-Brown

Швидкосохнучий антикорозійний праймер червоно-коричневого кольору на основі алкідних смол.



Морозостійкість при транспортуванні		до -15°C
Тиск при 20°C		3,7 бар
Тиск при 50°C		7,3 бар
Нанесення наступного шару		через 24 години
Вміст сухих речовин		23,8%
Час висихання до відлипу		35-40 хв.
Термостійкість		-25°C...+80°C

Надаються типові значення, що можуть коливатися $\pm 3\%$

Опис продукту

Zwaluw Rust Protection – це швидкосохнучий антикорозійний праймер з відмінними властивостями захисту від іржі.

Переваги

- утворює гладке, безпористе, зносостійке захисне покриття
- стійкий до корозії, солоні води, бензину, агресивних хімічних речовин, високих температур (короткочасно до +140°C)
- не токсичний, не містить свинець та кислоту

Призначення

Zwaluw Rust Protection був спеціально розроблений для антикорозійного ґрунтування металевих поверхонь.

Інструкції по застосуванню

Поверхні мають бути сухими, чистими, без пилу та корозії. Бажано, якщо можливо, щоб поверхні мали кімнатну температуру. Струшуйте ретельно балон протягом приблизно 3 хвилин так, щоби було чути дзвін шаріку зсередини. Наносьте з відстані 15-20см від поверхні кількома шарами, змінюючи напрям нанесення перпендикулярно до попереднього шару.

Технічні характеристики

Температура застосування		+16°C ... +25°C
Основа		алкідні смоли
Час висихання		24 години
Густина		0,824 кг/л
Час висихання від налипання пилу		70 хв.
Вихід		1,5 г/сек.
Формування плівки		50 хв.

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Поверхня має бути сухою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень. Ґрунтована поверхня може бути покрита більшістю лаків та фарб, необхідне попереднє випробування.

Колір

Червоно-коричневий

Пакування

Аерозольний балон 400мл

Строк зберігання

У непошкодженій оригінальній упаковці у сухому місці при температурі від +5°C до +25°C строк зберігання становить до 24 місяців від дати виробництва.

Здоров'я та безпека

Перед застосуванням необхідно ознайомитись з інформацією про безпеку. Відомості доступні за запитом або на сайті www.denbraven.com

Гарантії

Den Braven гарантує відповідність наданих характеристик в межах строка придатності при зберіганні у відповідних умовах.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в чинному документі, а також у будь-яких печатних чи електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях та досвіді та є ексклюзивною (інтелектуальною) власністю Den Braven. Ніяка частина цього документу не підлягає копіюванню, надаванню третім особам, репродукції, опублікована в інший спосіб, крім письмової згоди Den Braven. Технічна інформація в цьому документі є індикативною та не може бути вичерпною. Den Braven не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, внаслідок редакційних помилок, неповноти та/або недостовірності цього документу, включаючи, але не обмежуючись неповнотою та/або недостовірністю у зв'язку з технологічними змінами чи дослідженнями, що відбулись з дати публікації цього документу до моменту придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни в формулювання цього документу. Den Braven не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, що пов'язана з використанням продукту, що описаний в цьому документі. Користувач має прочитати та зрозуміти інформацію, що викладена в цьому документі та інших документах, що пов'язані з цим продуктом перед його використанням. Користувач несе відповідальність за проведення всіх випробувань, що необхідні для того, щоб переконатися, що продукт придатний для конкретного застосування. Ми не маємо впливу на спосіб використання продукту та/або обставини, що виникають при його зберіганні та транспортуванні, таким чином ми відмовляємося від будь-якої відповідальності за можливу шкоду. Всі поставки відбуваються виключно у відповідності до наших генеральних умов, що знаходяться в Торгово-Промисловій Палаті Нідерландів.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні
ТОВ «Комплект-Мастер»
+380 67 518 44 64 | info@komplekt-m.com.ua