



Den Braven

Технічний лист



Better results through Knowledge

Zwaluw Woodflex Soft

Пластичний герметик для ущільнення та ремонту сколів у конструкціях з деревини.



Опис продукту

Zwaluw Woodflex Soft – це високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії. Після нанесення затвердіває при випаровуванні води, утворюючи пластично-еластичний матеріал.

Переваги

- наявний у 8 кольорах
- формула на водній основі (екологічно безпечний)
- може фарбуватися водорозчинними або синтетичними фарбами
- упакований у прозорі картриджі: видно колір та кількість герметика у картриджі

Призначення

Zwaluw Woodflex Soft спеціально розроблений для ущільнення стиків та швів у конструкціях з деревини, що зазнають деформацій: підлоги, сходи, панелі, тощо. Герметик у притаманна відмінна адгезія до основи.

Інструкції по застосуванню

Шов, що має правильні розміри, здатний сприймати рухи між будівельними матеріалами. Глибина шва має завжди бути у правильному співвідношенні до його ширини. Загальне правило полягає в тому, що співвідношення ширини до глибини шва для швів шириною до 10 мм має бути 1:1, при мінімально допустимій глибині та ширині 5 мм. Для швів, ширших за 10 мм, глибина має рівнятися ширині, поділений на 3 плюс 6 мм. Для більш детальної інформації дивіться Технічний Бюлетень з розмірів шва у Базі Знань на нашому вебсайті www.denbraven.com.

Технічні характеристики

Модуль 100%	DIN 53504 S2	0,40 Н/мм ²
Швидкість виходу	при Ø3 мм/4 бар	450 г/хв
Температура застосування		+5°C ... +40°C
Основа		Акрилова дисперсія
Час затвердіння	при +23°C, 50% відносн.волог.	1 мм / 24 год.
Густина	ISO 1183-1	1,71 г/мл
Подовження при розриві	DIN 53505 ISO 868	240%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість при транспортуванні		до -15°C
Твердість за Шором	DIN 53505 ISO 8968	30
Утворення плівки	DBTM 16	10 хв. при +23°C, 50% відносн. волог.
Термостійкість		-20°C ... +75°C
Межа міцності	DIN 53504	0,40 Н/мм ²

Надаються типові значення

Обмеження

- Не підходить для постійного впливу води
- Не застосовувати на поліетилені, поліпропілені, полікарбонаті, поліметилакрилаті, політетрафторетилені, м'яких пластиках, неопрені або бітумних основах.

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Температура застосування +5°C ... +40°C (стосується як повітря, так і основи). Всі основи мають бути суцільними, чистими, сухими, без пилу та знежиреними. Основи слід очистити від будь-яких вільних часток, пористі поверхні не обов'язково мають бути абсолютно сухими. Завжди перевіряйте адгезію перед нанесенням. Загладжуйте та робіть фінішну обробку за допомогою води.

Фарбування

Zwaluw Woodflex Soft можна фарбувати після остаточного висихання. Під час висихання герметик зазнає усадки, що може призвести до розтріскування фарби. Відмінно фарбується водорозчинними та синтетичними фарбами. Фарбування фарбами з високим вмістом води може призвести до розтріскування. Ми рекомендуємо протестувати сумісність з фарбою перед нанесенням.

Очищення

Інструмент після використання може бути очищений за допомогою води. Руки можна очистити серветками та/або водою з мильним розчином.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні
ТОВ «Комплект-Мастер»
+380 67 518 44 64 | info@komplekt-m.com.ua



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Технічний лист

Zwaluw Woodflex Soft

Пластичний герметик для ущільнення та ремонту сколів у конструкціях з деревини.

Колір

- Венге RAL 8017
- Сосна (бежевий)
- Бук
- Дуб
- Темний дуб
- Ясен
- Махагоні (червоне дерево)
- Горіх


Пакування

Картридж 300 мл

Строк зберігання

У непошкодженій оригінальній упаковці у сухому місці при температурі від +5°C до +25°C строк зберігання становить до 18 місяців від дати виробництва.

Сертифікація

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P A+ французькі норми летючих органічних речовин
---	---

Здоров'я та безпека

Перед застосуванням необхідно ознайомитись з інформацією про безпеку. Відомості доступні за запитом або на сайті www.denbraven.com

Гарантії

Den Braven гарантує відповідність наданих характеристик в межах строка придатності при зберіганні у відповідних умовах.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в чинному документі, а також у будь-яких печатних чи електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях та досвіді та є ексклюзивною (інтелектуальною) власністю Den Braven. Ніяка частина цього документу не підлягає копіюванню, надаванню третім особам, репродукції, опублікована в інший спосіб, крім письмової згоди Den Braven. Технічна інформація в цьому документі є індикативною та не може бути вичерпною. Den Braven не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, внаслідок редакційних помилок, неповноти та/або недостовірності цього документу, включаючи, але не обмежуючись неповнотою та/або недостовірністю у зв'язку з технологічними змінами чи дослідженнями, що відбулись з дати публікації цього документу до моменту придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни в формулювання цього документу. Den Braven не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, що пов'язана з використанням продукту, що описаний в цьому документі. Користувач має прочитати та зрозуміти інформацію, що викладена в цьому документі та інших документах, що пов'язані з цим продуктом перед його використанням. Користувач несе відповідальність за проведення всіх випробувань, що необхідні для того, щоб переконатися, що продукт придатний для конкретного застосування. Ми не маємо впливу на спосіб використання продукту та/або обставини, що виникають при його зберіганні та транспортуванні, таким чином ми відмовляємося від будь-якої відповідальності за можливу шкоду. Всі поставки відбуваються виключно у відповідності до наших генеральних умов, що знаходяться в Торгово-Промисловій Палаті Нідерландів.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні
ТОВ «Комплект-Мастер»
+380 67 518 44 64 | info@komplekt-m.com.ua