

# SADER®

## SADER FLEX 805E

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ БЕЗ РОЗЧИННИКІВ  
ДЛЯ ГНУЧКИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ

### ПЕРЕВАГИ

- Універсальний клей для ПВХ підлогових покриттів, гетерогенного ПВХ, килимових покриттів, натуральних сизалевих покриттів та напівгнучких ПВХ-плит
- Гарне початкове схоплення та висока адгезія
- Утворює клейову плівку високої міцності
- Сумісний з теплою підлогою, в тому числі електричного інфрачервоного типу
- Зручний у застосуванні та має прийнятний запах
- Рекомендований ведучими виробниками покриттів



Попередня назва: MIPLAFIX 100 - 30603755

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

#### DESCRIPTION

Багатоцільовий акриловий клей без розчинників для гнучких підлогових покриттів

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

- Клей для підлогових покриттів (плиток або смуг)
- Для побутових приміщень з невисокою інтенсивністю механічних навантажень (житлові зони)

#### Сумісні покриття :

- Багатшаровий, гетерогенний ПВХ
- ПВХ на пробковій основі
- Рел'єфного спіненого вінілу (V.E.R.)
- Напівгнучка плитка
- Голкопробивні покриття з основою та без
- Килими з основами зі спіненого матеріалу
- Килими з нетканою, повстяною основою
- Килимові синтетичні покриття (Action Vac®)
- Кокосовий сизаль та морська трава з латексною основою

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤	Склад / колір	Акрилова дисперсія / креманий
➤	Густина	1,35 ± 0,05
➤	Температура застосування	від + 10° C до + 30° C
➤	Час гумування (підсихання) *	10-15 хвилин
➤	Відкритий час *	45-50 хвилин
➤	Можливість технологічного проходу *	приблизно 12 годин
➤	введення в експлуатацію (робочі навантаження)	через 24-48 годин
➤	Витрата	250-400 г/м²

\* Показники надані при температурі +23° C та відносній вологості повітря 55%, для нормально всмоктуючих поверхонь

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

### Допустимі основи\*

- Підготовлені бетонні поверхні
- Самовирівнювальна або традиційна цементна стяжка
- Основи TECHNIS® R, TECHNIS® FIRST
- Ангідритові стяжки <sup>(1)</sup>
- Відповідним чином підготовлені та вирівняні стара плитка або старий паркет
- Плити з фанери <sup>(1)</sup>, ДСП <sup>(1)</sup>, OSB3
- Може використовуватися з системами підігріву підлоги

(1) Перед приклеюванням обробити праймером BOSTIK GRIP A700 UNIVERSAL

\* Див. розділ "ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ"

### Застережні заходи:

- Дотримуйтесь часу, необхідного для висихання основи
- У разі приклеювання покриттів до підлоги з підігрівом підігрів має бути виключеним під час проведення робіт та додатково протягом 48 годин після їх закінчення
- Перед застосуванням перевірте, використовуючи карбідний метод, рівень вологості основи на відповідність професійним стандартам. У разі невідповідності рівня вологості стандартам нанесіть на основу вологозахисний бар'єр Bostik Hytec E336 Xtrem (див. діючий технічний опис)

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основи мають бути міцними, рівними, твердими, сухими, чистими, знепиленними та знежиреними.

Підготовка основ має відповідати вимогам DTU, CPT та діючим технічним регламентам з використанням праймеру та сертифікованої QV вирівнюючої суміші Bostik.

## ЗАСТОСУВАННЯ

За допомогою шпателя з профілем, який відповідає заданій витраті клею (згідно типорозмірів ТКВ), наносіть клей на підготовлену основу у суцільний спосіб.

Покриття з гладкою тильною стороною (ПВХ у полосах або плитках, V.E.R, покриття зі піненою основою)	Шпатель № 1–A2 : приблизна витрата 250 г/м <sup>2</sup>
Покриття з шорсткуватою тильною стороною	Шпатель № 2–B1 : приблизна витрата 350 г/м <sup>2</sup>
Покриття з дуже шорсткою, рел'єфною тильною стороною (такі, як кокосовий сезаль та морська трава)	Шпатель № 3–B2 : приблизна витрата 400 г/м <sup>2</sup>

Тривалість часу гумування, відкритого часу залежать від температури та відносної вологості навколишнього середовища, а також ступіню пористості основи, шорсткуватості тильної сторони підлогового покриття та кількості нанесеного клею.

## ФІНІШНІ ОПЕРАЦІЇ

Після укладки підлогового покриття обережно розрівняйте всю його поверхню за допомогою важкого ролика, ретельно розкладьте всі зморшки. З'єднання стиків та вирівнювання покриття здійснюйте у відповідності до інструкцій виробника покриття та з урахуванням діючої професійної практики.

Зварювання стиків покриття слід здійснити через 24 години після його укладки.

## ВИТРАТА

Від 250 до 400 г/м<sup>2</sup> в залежності від типу підлогового покриття та типорозміру шпателя, що використовується.

## ЗБЕРІГАННЯ

15 місяців в нерозкритій заводській упаковці при температурі від +10°C до +30°C.

**Берегти від морозу. Відновлюється при замерзанні до -5°C**

### Примітки

Щільно закривайте кришку на відрах в інтервалах між використанням. Піддони з клеєм не можна штабелювати один на один.

## ОЧИЩЕННЯ

Очистіть свіжі рештки клею за допомогою води. Застиглі рештки клею слід видалити механічним способом.

## ПАКУВАННЯ

Артикул	Штрих-код	Нетто	Шт./пал.
30600281	3549212463618	6 кг	80
30600279	3549212463595	20 кг	32
30600282	3549212463625	1 кг	12

### БЕЗПЕКА

Задля отримання більш детальної інформації з приводу безпеки зверніться, будь ласка, за паспортом безпеки на сайті: <https://bostikdsd.thevercs.com/> або відправте запит електронною поштою на адресу: [TECHNIQUE-PRO@bostik.com](mailto:TECHNIQUE-PRO@bostik.com)

*Рекомендації по застосуванню надані з урахуванням стандартних практик. Дотримання рекомендацій не звільняє від необхідності самостійного тестування особливо у разі, якщо клей використовується вперше, або якщо існують специфічні умови, пов'язані з основою або зовнішнім середовищем. Зверніться до нашого паспорту безпеки для отримання інформації про застережні міри при використанні.*

Service Technique SADER

01 64 42 13 36

**Bostik**  
smart adhesives  
Bostik S.A.  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES  
www.bostik.com