

SADER®

SADERTAC V6

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

ПЕРЕВАГИ

- Підходить для всіх типів покриттів: ПВХ, текстиль, лінолеум і звукоізолюючі гумові матеріали
- Потужна початкова клейкість та тривалий робочий час
- Висока кінцева когезія
- Високий комфорт нанесення
- Клейова плівка стійка до продавлювання (наприклад, під медичними ліжками в лікарнях)
- Повторно активується при нагріванні (наприклад, за допомогою будівельного фена)
- Дозволяє укласти ПВХ на старе ПВХ-покриття, метал або не всмоктуючі основи
- Підходить для теплих підлог і електричних систем підлогового обігріву
- Рекомендується провідними виробниками



CERTIFICAT
MARINE IMO



ЗАСТОСУВАННЯ

ОПИС

Високоєфективний акриловий клей без розчинників

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Клей для покриттів для підлоги або стін (плитка або рулонні матеріали)
- Підходить для покриттів, що зазнають сильних навантажень, у комерційних, адміністративних, а також житлових приміщеннях
- Дозволяє монтаж настінних захисних панелей і спеціальних ПВХ покриттів для душових - на підлогу й стіни
- **Сумісні покриття:**
 - Одношарові або багатшарові ПВХ
 - ПВХ на коркової основі
 - Акустичні лінолеуми
 - Акустична гума
 - Спінені структурні вінілові покриття (V.E.R.)
 - Напівгнучкі плитки
 - Мінеральні плитки
 - Голкопробивні покриття з підкладкою або без неї
 - Ковролін з пінною основою
 - Ковролін з нетканою підкладкою
 - Ковролін із синтетичною підкладкою (Action Vac®)
 - Натуральні волокна з латексною підкладкою (кокос, сизаль, морська трава)
 - Захисні настінні панелі

Технічні типи укладання:

- Спортивні зали
- Душові системи з ПВХ (концепт-душі)
- Укладання ПВХ на старе ПВХ-покриття або на розділювальні підкладки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Склад / колір	Акриловий клей без розчинників, колір - слонова кістка
➤ Густина	1,24 + 0,05
➤ Температура нанесення	від +10°C до +30°C
➤ Час утворення плівки (гумування)*	10-15 хвилин
➤ Відкритий час*	50-60 хвилин
➤ Час відкриття до руху*	приблизно 12 годин
➤ Повне затвердіння*	24-48 годин
➤ Витрата:	250-400 г/м ²

* Дані наведені для температури 23°C та 55% відносної вологості, на нормально вбираючих основах.

Показники часу утворення плівки (гумування) та відкритого часу залежать від температури, відносної вологості повітря, пористості основи, шорсткості матеріалів та кількості нанесеного клею. Нанесення не рекомендується при температурі нижче 10°C або відносній вологості понад 70%.

НАНЕСЕННЯ

Допустимі основи*

- Оброблений бетон з якісною поверхнею
- Рідкі або традиційні цементні стяжки (монолітні або нанесені зверху)
- TECHNIS® R, TECHNIS® FIRST
- Цементні стяжки (монолітні або нанесені зверху)
- Ангідридні стяжки¹ (див. Технічний висновок)
- Старе керамічне покриття, старий паркет, попередньо вирівняний
- Панелі СТВХ⁽¹⁾, СТВН⁽¹⁾, OSB3
- Проміжні підкладки
- Підходить для теплих підлог і електричного променевого опалення (PRE)

(1) Для прямого наклеювання необхідно попередньо нанести ґрунт BOSTIK GRIP A700 UNIVERSAL

* Див. також розділ «Підготовка поверхні».

Запобіжні заходи

- Дотримуйтесь часу висихання основи
- При укладанні на теплі підлоги необхідно вимкнути систему щонайменше за 48 годин до початку робіт та не вмикати її протягом усього часу укладання
- Перед укладанням перевірте рівень вологості основи за допомогою карбідного методу; він має відповідати чинним професійним нормам. Якщо вологість перевищує допустиму - використовуйте вологозахисний бар'єр BOSTIK HYTES E336 XTREM (див. чинний технічний висновок)

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основи повинні бути міцними, рівними, стабільними, сухими, чистими, знепиленими та знежиреними.

Підготовка основи має відповідати чинним вимогам DTU, CPT та технічних висновків, із використанням ґрунту та самовирівнювальної суміші BOSTIK з сертифікатом QB.

НАНЕСЕННЯ

Нанесіть клей рівномірно на основу методом одинарного нанесення за допомогою зубчастого шпателя (згідно з рекомендаціями ТВК).

У випадку монтажу на проміжну підкладку, тонке покриття або настінне ПВХ-покриття (системи душових) рекомендується нанесення валиком поверх свіжих борозен клею, щоб оптимізувати час утворення плівки та уникнути проростання малюнка від шпателя через покриття.

Покриття з гладкою підкладкою	Шпатель №1 - A2 або валик: наноситься 250-290 г/м ²
Покриття з шорсткою підкладкою	Шпатель №2 - B1: наноситься приблизно 300-350 г/м ²
Покриття з вираженим рельєфом знизу	Шпатель №3 - B2: наноситься приблизно 400 г/м ²
Старі ПВХ-покриття, проміжні підкладки або стіни (ПВХ-душові системи)	Нанесення валиком: 200-250 г/м ² Час утворення плівки (гумування): від 30 до 90 хвилин (або більше) залежно від умов навколишнього середовища та кількості нанесеного клею

Критерії часу утворення плівки та відкритого часу залежать від температури, вологості повітря, пористості основи, шорсткості матеріалів і кількості нанесеного клею.

ЗАСТОСУВАННЯ (Продовження)

ПРИКАТУВАННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Після укладання покриття ретельно прикатати всю поверхню важким валиком, щоб добре розрівняти борозни клею. Стики та обрізання мають виконуватись згідно з інструкціями виробника та відповідно до встановлених стандартів. Зварювання або вулканізація швів виконується через 24 години після укладання.

ВИТРАТА

Від 250 до 400 г/м² залежно від типу покриття та використаного шпателя.

При нанесенні валиком витрата становить від 200 до 250 г/м².

ЗБЕРІГАННЯ

1 рік у незкрітій заводській упаковці при температурі від +10°C до +30°C.

Боїться замерзання. Зберігає властивості до -5°C

Примітки

Після використання щільно закривати ємності.

Не штабелювати більше однієї палети одна на одну.

ОЧИЩЕННЯ

Свіжі плями клею та інструменти очищати водою.

Засохлий клей - зішкрібанням.

УПАКОВКА

Код	Штрихкод	Формат	Кількість на палеті
30600276	3549212463557	6 кг	80
30600275	3549212463540	20 кг	32
30600274	3549212463564	1 кг	12

Рекомендації щодо застосування визначені відповідно до стандартних умов використання. Їх необхідно суворо дотримуватись, однак це не виключає необхідності проведення попередніх випробувань, особливо у випадках першого застосування та/або за наявності специфічних умов основи, об'єкта чи середовища. Ознайомтеся з нашими паспортами безпеки для отримання інформації щодо заходів безпеки при використанні.

BOSTIK - РОЗУМНА ПІДТРИМКА

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ «КМ Імпорт»

тел. 050-083-00-08

komplektmaster1@gmail.com

